

# Kajian Awal Adsorben Abu Kayu Terhadap Methylene Blue

HR Yuliani<sup>1, a</sup>, Hartono Tri<sup>1</sup>, Puspita S<sup>1</sup>, Juliati<sup>1</sup>, Musfirah A.A<sup>1</sup>, Isma A.N.P.Z<sup>1</sup>, Ida A.I<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen, T. Kimia, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar, 90112, Indonesia

<sup>a</sup>yulianihr@poliupg.ac.id



**Abstract**--This study aim the adsorption capacity of wood ash adsorbent from Makassar coto wood (ACM) and wood ash in the air cooking (AMA) of the blue methylene solution and its characteristics. ACM is activated by NaOH 3M and NaCl 0.85 M, to improve its performance as an adsorbent. ACM without permission and activation as well as AMA of 0.25 grams were tested against 50 ml of methyl blue with concentrations of 10, 20, 30, 40 and 50 ppm. Adsorption runs for 1.5 hours using a shaker at a speed of 500 rom. Adsorbent and adsorbate use filter paper then the absorbance of the filtrate is taken to determine the equilibrium concentration (Ce) of methylene blue. The maximum adsorbent capacity (qm) is determined using the Langmuir equation for the administrator's ACM adsorbent type and without activation with AMA. Other tests consisted of adsorbent characteristics consisting of ACM and AMA compositions. The results of the study showed differences, namely ACA having a composition of 28.15% Silica (Si), 20.86% Ca and AMA namely 30.68% Si, 15.29% Ca. The maximum adsorption capacity (qm) of ACM is 12.37 mg / g and for AMA is 10.29 mg / g. Activation of 3M NaOH ACM has an adsorption capacity (qm) of 13.01 mg / g and activation of 0.85 M NaCl which is 15.15 mg / g.

**Keywords**--Wood Ash, Methyl Blue, Abu Coto Makassar, Water Cook Ash, Activation

**Abstrak**--Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan adsorpsi dari adsorben abu kayu hasil pembakaran kayu coto makassar dan abu kayu pada pemasakan air terhadap larutan methylene blue dan karakteristiknya. Abu Coto Makassar (ACM) diaktivasi secara basa (NaOH) 3M dan garam (NaCl) 0.85 M, guna meningkatkan kinerja sebagai adsorben. ACM dan ACM aktivasi serta AMA sebanyak 0.25 gram diujikan terhadap 50 ml methyl blue dengan konsentrasi 10, 20, 30, 40 dan 50 ppm. Adsorpsi berlangsung selama 1.5 jam menggunakan shaker pada kecepatan 500 rom. Adsorben dan adsorbat dipisahkan

menggunakan kertas saring kemudian filtrate diukur absorbansinya untuk menentukan konsentrasi setimbang (Ce) methylene blue. Kapasitas maksimum adsorben (qm) ditentukan menggunakan persamaan langmuir untuk jenis adsorben ACM aktivasi dan tanpa aktivasi serta AMA. Pengujian lain berupa karakteristik adsorben berupa komposisi ACM dan AMA. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan menonjolkan yaitu ACA memiliki komposisi 28,15 % Silika (Si), 20.86% Ca dan AMA yaitu 30.68% Si, 15.29% Ca. Kapasitas adsorpsi maksimum (qm) ACM 12.37 mg/g dan sebesar dan AMA yaitu 10.29 mg/g. Aktivasi ACM NaOH 3M memiliki kapasitas adsorpsi (qm) sebesar 13.01 mg/g dan aktivasi NaCl 0.85 M yaitu 15.15 mg/g.

**Kata Kunci**--Abu Kayu, Methyl Blue, Abu Coto Makassar, Abu Masak Air, Aktivasi

## I. Pendahuluan

Coto makassar merupakan makanan tradisional Sulawesi Selatan yang direkomendasi buat siapa saja ke Makassar. Makanan ini dimasak menggunakan tungku dengan bahan bakar berasal dari kayu. Masyarakat di wilayah pedesaan sekitar sudiang menggunakan kayu sebagai bahan bakar, kayu hasil pembakaran ini menghasilkan abu dikenal sebutan abu gosok. Abu ini oleh masyarakat dimanfaatkan sebagai pembersih peralatan rumah tangga. Komposisi abu gosok mengandung (1) oksida yaitu  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{MnO}_2$ ,  $\text{P}_2\text{O}_5$ ,  $\text{K}_2\text{O}$ ,  $\text{SiO}_2$ , (2) karbonat berupa  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{K}_2\text{CO}_3$  dan (3) bikarbonat yakni  $\text{NaHCO}_3$  (backing soda), [1]. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam abu kayu yaitu kalsium 3,56%,

magnesium 0,97%, natrium 0,52%, kalium 4,77% dan silika 7,77%. [2] mengatakan abu kayu memiliki kebasaaan tertinggi dibandingkan abu pasar, abu bambu, abu sekam. Sifat ini akan mempengaruhi penyerapan mineral dari abu ke dalam telur itik selama proses pengasinan. Abu kayu mengandung 5,31-9,68% kalsium oksida [3]. Menurut [4] kandungan abu kayu silika 88.66%, Ca 0.75% dan mineral lainnya. Berdasarkan analisis XRD komposisi ACA dan AMA [5] ditunjukkan Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi ACM dan AMA

Jenis Abu	Komposisi						
	Si (%)	Al (%)	Fe (%)	Ca (%)	Mg (%)	K (%)	S (%)
Abu Coto	28.11	3.30	5.76	20.86	3.30	4.90	1.35
AMA	30.68	5.03	6.17	15.29	3.60	8.29	1.38

Kandungan silika, karbonat dalam abu gosok khusus abu kayu bakar menjadi dasar material ini dapat menjadi adsorben. Beberapa jenis bahan yang digunakan sebagai adsorbent yaitu material organik dan material anorganik. Adsorben yang berasal dari material organik yaitu karbon aktif dan adsorben berbahan polimer. Adsorben berbahan anorganik antara lain alumina, *silica*, zeolite dan lempung terpillar [6]. Penentuan kemampuan penjerap adsorben diaplikasikan ke adsorbat dikenal dengan proses adsorpsi. Pada proses ini, dua hal penting yakni adsorben (material penjerap) dan adsorbat (material dijerap) umumnya berupa larutan. Adsorpsi adalah proses penyerapan solute dari fluida ke permukaan aktif padatan, fenomena ini terjadi karena terdapat gaya-gaya yang tidak seimbang pada batas antar permukaan. Metode ini berkaitan dengan proses akumulasi atau pemusatan substansi adsorbat pada permukaan adsorben.

#### 1. Adsorben


Adsorben merupakan material yang digunakan untuk menyerap adsorbat dalam proses adsorpsi. Kriteria kualitas adsorben untuk aplikasi mencakup beberapa aspek antara lain : kapasitas, selektivitas, regenerasi, kinetik, kompatibilitas dan biaya [5]. Kapasitas adsorpsi merupakan karakteristik yang paling penting dari suatu adsorben. Secara sederhana kapasitas dinyatakan sebagai jumlah

adsorbat yang dapat dijerap oleh adsorben per satuan massa adsorben. Kapasitas adsorpsi tergantung dari konsentrasi fasa fluida, temperatur dan kondisi lain terutama keadaan awal adsorben. Pada penelitian ini abu kayu merupakan adsorben yang berasal dari kayu hasil pembakaran pemasakan coto makassar dan kayu pemasak air minum. Komposisi kedua abu ditunjukkan pada Tabel 1, Analisis XRD Yuliani HR (24 Mei 2019).

#### 2. Adsorbat (*Methylene Blue*)

*Methylene blue* merupakan senyawa hidrokarbon aromatik yang beracun dengan rumus kimia  $C_{16}H_{18}ClN_3S$ , dikenal sebagai zat warna kationik dengan daya adsorpsi sangat kuat. Pada umumnya *methylene blue* digunakan sebagai pewarna sutra, wool, tekstil, kertas, peralatan kantor dan kosmetik. Senyawa ini berbentuk kristal berwarna hijau gelap. Zat warna *methylene blue* dalam air atau alkohol akan menghasilkan larutan berwarna biru. *Methylene blue* memiliki berat molekul 319.86 gr/mol, dengan titik lebur di  $105^{\circ}C$  dan daya larut sebesar  $4.36 \times 10^4$  mg/L [7].

*Methylene biru* juga dikenal dengan *methylthioninium* klorida yang merupakan salah satu zat warna *thiazine*, digunakan karena harganya ekonomis, mudah diperoleh dan zat penting dalam proses pewarnaan kulit kain mori dan kain katun. Penggunaan *methylene blue* dapat menimbulkan beberapa efek seperti iritasi saluran pencernaan jika tertelan menimbulkan sianosis jika terhirup dan iritasi pada kulit jika tersentuh oleh kulit [8]. Struktur *methylene blue* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Methylene Blue [1]- [9]

#### 3. Aktivasi

Aktivasi adalah suatu perubahan fisika dimana luas permukaan karbon menjadi lebih besar karena hidrokarbon yang menyumbat pori-pori terbebaskan. Ada 2 cara untuk melakukan proses aktivasi yaitu aktivasi secara fisika (thermal) dan aktivasi kimia.

Perlakuan dengan NaOH akan menurunkan tingkat kristalinitas abu layang. Abu layang yang semakin amorf ini (tingkat kristalinitasnya rendah) mempunyai kemampuan absorpsi logam yang semakin tinggi [10]. Aktivasi dapat juga dilakukan menggunakan basa yaitu NaOH dengan memvariasikan konsentrasi 5, 10 dan 15% terhadap arang aktif cangkang kemiri [11].

#### 4. Penjerapan *Methylene Blue*

Penjerapan larutan *methyl violet* menggunakan abu kayu hasil pembakaran coto makassar bertujuan mengurangi kadar *methylene blue* dalam larutan sehingga jika diaplikasi di lingkungan mampu menangani pencemaran lingkungan. Adsorpsi ini juga untuk mengetahui kinerja adsorben abu kayu. Proses penjerapan dilakukan dengan memasukkan abu kayu ke dalam larutan *methylene* sesuai konsentrasi yang ditentukan kemudian *dishaker* dengan kecepatan skala 4 pada suhu kamar hingga tercapai kesetimbangan, selanjutnya disaring. Filtrat dianalisis kadar *methylene blue* dengan mengukur absorbansinya menggunakan spektrometer pada panjang gelombang 664 nm. Persen penjerapan dihitung dengan menggunakan Persamaan (1).

$$P_s = \left| \frac{(C_o - C_e)}{C_o} \right| \times 100\% \dots\dots (1)$$

Keterangan :

$C_o$  = Kosentrasi awal *methylene Blue* (mg/L)

$C_e$  = Kosentrasi *methylene Blue* pada kesetimbangan (mg/L)

$P_s$  = Persen penjerapan (%)

Kapasitas maksimum adsorpsi dihitung berdasarkan model Isotherm Langmuir yang ditunjukkan pada Persamaan (2). Persamaan Langmuir dikemukakan oleh [11]

$$q_e = \frac{q_m b C_e}{1 + b C_e} \dots\dots (2)$$

Jumlah pengotor yang terjerap tiap massa adsorben pada kesetimbangan dihitung menggunakan persamaan (3).

$$q_e = \frac{C_o - C_e}{n_2} \times V_a \dots\dots (3)$$

Persamaan (2) dilinierkan menjadi :

$$\frac{C_e}{q_e} = \frac{1}{q_m b} + \frac{C_e}{q_m}$$

keterangan

$q_e$  = Jumlah konsentrasi *methylene blue* terjerap tiap satuan massa kesetimbangan (mg/g)

$q_m$  = Kapasitas adsorpsi monolayer (mg/g)

$b$  = Konstanta adsorpsi (L/mg)

$V_a$  = Volume adsorbat (mL)

## II. Metode Penelitian

Penelitian terdiri dari aktivasi dan adsorpsi *methylene blue* serta penentuan kapasitas adsorpsi maksimum ( $q_m$ ) abu.

### A. Aktivasi

#### a. Aktivasi Basah (NaOH)

Aktivasi dilakukan dengan menimbang 50 gr abu ditambahkan 500 ml NaOH 3 M dan diaduk pada kecepatan 500 rpm selama 3 jam suhu 40°C selanjutnya dicuci hingga pH 7 dikeringkan hingga kadar air 10%.

#### b. Aktivasi NaCl

50 gram abu ditambahkan 500 ml NaCl 0.85 M dishaker kecepatan 500 rpm selama 24, disaring dan dicuci hingga pH filtrat 7. Proses selanjutnya dikeringkan sampai kadar air 10% dan siap diaplikasikan.

### B. Adsorpsi

Proses adsorpsi dilakukan dengan menimbang 0.25 abu kemudian dimasukkan ke erlemeyer dengan konsentrasi masing erlemeyer 10, 20, 30, 40 dan 50 ppm sebanyak 50 ml. Erlemeyer selanjutnya di shaker selama 1.5 jam kemudian disaring, filtrat diukur absorbansi menggunakan UV-VIS.


### C. Kapasitas Adsorpsi

Kemampuan adsorben menyerap adsorbat dihitung menggunakan Persamaan Langmuir. Linierisasi ditunjukkan Persamaan (4) didapatkan kapasitas maksimum adsorpsi ( $q_m$ ).

## D. Hasil Dan Pembahasan

### A. Kurva Standar

Penentuan konsentrasi *methylene blue* baik sebelum ( $C_0$ ) dan setelah adsorpsi pada keadaan setimbang ( $C_e$ ) diukur menggunakan UV-VIS. Besarnya nilai  $C_0$  dan  $C_e$  dapat diketahui dengan mengetahui nilai absorbansi. Persamaan Lambertgen dapat mengkonversi absorbansi ke konsentrasi. Penentuan persamaan dibuat dengan menghubungkan konsentrasi standar terhadap absorbansi, sehingga tahap pertama yakni pembuatan kurva standar seperti pada Gambar 2.




Gambar. 2 Kurva Standar

Hubungan konsentrasi terhadap absorbansi didapatkan  $A = 3.9996 \cdot C$  yang merupakan persamaan lambertgen. Nilai absorbansi diukur menggunakan UV-VIS kemudian dikonversi menggunakan  $C = A/3.9996$  didapatkan selanjutnya  $C_e$  tiap sample pengujian.

### B. Pengujian

Adsorpsi *methylene blue* menggunakan abu masak air minum dan ACM tanpa aktivasi maupun aktivasi serta abu masak air (AMA) sebanyak masing masing 0.25 gram ke dalam ke lima variasi konsentrasi selama 1.5 jam dengan kecepatan shaker 500 rpm. Konsentrasi kesetimbangan ( $C_e$ ) terhadap jumlah *methylene blue* terjerap persatuan massa adsorben ( $q_e$ ) menggunakan Persamaan (3). Adsorpsi ACM dan AMA ditunjukkan Gambar 3 dan ilustrasi jumlah terserap pada Gambar 4.




a. Adsorpsi AMA

b. Adsorpsi ACM


Gambar 3 Adsorpsi ACM dan AMA Terhadap *Methylene Blue*

Adsorpsi ACM lebih memiliki jumlah terserap lebih tinggi dibandingkan AMA dan terlihat pada Gambar 3 bahwa  $C_e$  lebih rendah yang mengindikasikan bahwa kemampuan penjeraannya lebih besar dibandingkan abu masak air.



Gambar 4. Hubungan  $C_e$  Terhadap  $q_e$  ACM Dan AMA

Konsentrasi setimbang ( $C_e$ ) *methylene blue* pada AMA lebih rendah dan  $q_e$  lebih besar dibandingkan ACM. Hal ini terlihat ketika adsorpsi yakni abu masak air penjerap didasarkan pada pori adsorben sedangkan pada ACM terjadi di permukaan ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna abu tersebut. Adsorben ACM mengindikasikan selain penjerapan melalui pori, adsorpsi juga terjadi akibat ikatan kimia pada permukaan ditunjukkan warna menjadi kebiruan atau biru muda. Tingginya komposisi Ca pada ACM salah satu indikator ikatan kimia permukaan adsorben terhadap *methylene blue*. Pada AMA yakni komposisi Si yang tinggi menyebabkan pori lebih banyak dan besar karena memiliki ukuran partikel lebih sehingga pori juga besar selain itu adanya Al juga meingkatkan kemampuan penjerapan [11].




Gambar 4. Hubungan Ce Terhadap qe ACM Tanpa Aktivasi dan ACM Aktivasi NaOH dan NaCl

AMA tanpa aktivasi dan aktivasi baik NaOH memiliki nilai  $q_e$  berimpit meskipun  $C_e$  berbeda. ACM aktivasi NaCl kecenderungan sama namun ketika konsentrasi 30, 40 dan 50 ppm nilai  $q_e$  lebih rendah dibanding keduanya. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan penjerapan masih membutuhkan waktu hingga tercapai kesetimbangan ditunjukkan masih linier dan tajam. Posisi fase satsioner belum ditunjukkan pada gambar 4 untuk ketiga adsorben tetapi pada ACM dan ACM Aktivasi NaOH kemiringan atau slope lebih landai dan mengarah proses stabil dan tetap. Keadaan ini berbeda dengan ACM aktivasi NaCl dengan kemiringan yang tajam menunjukkan waktu ke kondisi stabil membutuhkan waktu lebih lama dibanding kedua adsorben. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa kemampuan penjerapannya lebih besar yang ditunjukkan dengan menghitung  $q_m$  menggunakan persamaan (4).

### C. Kapasitas Maksimum Adsorpsi ( $q_m$ )

Kapasitas adsorpsi ( $q_m$ ) ditentukan linierisasi Persamaan (2) yakni hubungan  $ce/q_e$  terhadap  $ce$ . Hubungan keduanya dibuat grafik dan diselesaikan secara regresi linier maupun numerik.



Gambar 5. Hubungan Ce Terhadap  $Ce/q_e$

Persamaan  $ce/q_e = 0.066*Ce + 0.0353$  seperti pada Gambar 5 untuk ACM aktivasi NaCl 0.85 M. Nilai  $q_m$  didapatkan dari  $1/\text{slope}$  yakni  $1/0.066$  sebesar 15.15 ppm.g/mg. Kapasitas adsorpsi adsorben ACM, ACM Aktivasi NaOH dan AMA ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 2. Kapasitas Adsorpsi Maksimum

No	Nama Sampel	Kapasitas Maksimum Adsorpsi ( $q_m$ )
1	AMA	10.29
2	ACM	12.93
3	ACM NaOH 3 M	13.01
4	ACM NaCl 0.85 M	15.15

Keterangan :

AMA = Abu Masak Air

ACM = Abu Coto Makassar

Kapasitas maksimum adsorpsi ( $q_m$ ) ACM lebih tinggi dari AMA selain itu kinerja meningkat melalui aktivasi baik NaOH maupun NaCl. Proses aktivasi bertujuan membersihkan permukaan dan membuka pori yang menutupinya dengan menggunakan kedua bahan. Aktivasi NaCl memiliki nilai  $q_m$  lebih tinggi dibandingkan lainnya yang selanjutnya akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian serupa pada proses adsorpsi  $\text{Cu}^{2+}$  menggunakan karbon aktivasi NaOH 1% menunjukkan peningkatan penjerapan sebesar 80.87% dibandingkan tanpa aktivasi [12] .

## Kesimpulan

1. ACM dan AMA memiliki kemampuan Adsorben
2. Aktivasi meningkatkan qm adsorben
3. Kapasitas adsorpsi maksimum (qm) ACM 12.37 mg/g dan sebesar dan AMA yaitu 10.29 mg/g. Aktivasi ACM NaOH 3M memiliki kapasitas adsorpsi (qm) sebesar 13.01 mg/g dan aktivasi NaCl 0.85 M yaitu 15.15 mg/g.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada civitas jurusan teknik kimia, Politeknik Negeri Ujung Pandang atas pendanaan serta tim riset dan Irwan Mahardika atas bantuan analisis XRD.

## Daftar Pustaka

- [1] Yuliani HR. 2012. "Adsorpsi Methyl Violet Menggunakan Kalemang Teraktivasi". Prosiding Seminar Keteknitan Universitas Mulawarman 2012. Samarinda.
- [2] Purawisastra, S. 2011. Penggunaan beberapa jenis abu untuk isolasi senyawa galaktomanan dari ampas kelapa. Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri. 1(4) : 260-266.
- [3] Anggoro, D.D. 2005 Aktifitas dan pemodelan katalis silikat dari abu sekam padi untuk konveksi hexana. Reaktor 9(1):1-7.
- [4] Nada., I., M dan Suryatama, I.B, 2016, Karakteristik Fisik Campuran Batu Bata Dengan Memanfaatkan Abu Sisa Pembakaran Limbah Kayu, Jurnal Kurva Teknik, Universitas Maharespati Denpasar, Indonesia.
- [5] Yuliani HR, 2019, "Analisis XRD", PT. Semen Tonasa, Pangkep.
- [6] Simpen, N.I, 2001, Preparasi dan karakterisasi lempung montmorilonit teraktivasi asam terpillar TiO<sub>2</sub>, Tesis S2 Ilmu Kimia, UGM, Yogyakarta.
- [7] Derakhshan, Z., Baghapour, M. A., Ranjbar, M., & Faramarzian, M. (2013). Adsorption of methylene blue dye from aqueous solutions by modified pumice stone: kinetics and equilibrium studies. Health Scope , 136-44.
- [8] Tan, I. A., Ahmad, A. L., & Hameed, B. (2007). Adsorption of basic dye on high surface area activated carbon prepared from coconut husk: equilibrium, kinetic and thermodynamic studies. Journal of Hazardous Materials , 337-346.
- [9] Knaebel, K.S., 2008, Adsorbent Selection, Adsorption Research, Inc, Dublin, Ohio.
- [10] Sumarni, Noor Hindryawati, Alimuddin, Aktivasi Dan Karakterisasi Zeolit Alam Menggunakan Naoh Activaton And Characterization Of Natural Zeolite Using NaOH, Jurnal Atomik., 2018, 03 (2) Hal 106-110
- [11] Maulana. G.G.R, Agustina I.Y dan Susi, 2017, Proses Aktivasi Arang Aktiv Dari Cangkang Kemiri Dengan Variasi Jenis Dan Konsentrasi Aktivator Kimia, Ziraah Vol. 42 No 3, 2017. P. 247-256.
- [12] Wulandari Putri, Umiatin, Esmar Budi, Pengaruh Konsentrasi Larutan Naoh Pada Karbon Aktif Tempurung Kelapa Untuk Adsorpsi Logam Cu<sup>2+</sup> : Jurnal Fisika Dan Aplikasinya, Vol. 16, No. 2, Oktober 2015 60